



IMPAC®

IMPAC Cement SR

Cemento Plástico Base Solvente

Descripción:

IMPAC Cement SR es un sellador de consistencia pastosa, formulado base de asfalto refinado, solventes, fibras de refuerzo y rellenos minerales.

Usos:

- Como sellador y resanador de juntas, fisuras y puntos críticos sobre superficies de concreto y asbesto cemento, previo a la impermeabilización.
- Recubrir chaffanes y canales de concreto.
- Sellar traslapes y remates de membrana asfáltica en impermeabilización.

Ventajas:

- Resiste todo tipo de condiciones ambientales.
- De sencilla aplicación y de gran trabajabilidad.
- Excelente adherencia sobre superficie previamente imprimada.
- Gran durabilidad.
- Después de fraguado forma un sello impermeable al agua.

Aplicación:

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite, grasa y material falsamente adherido.
- Sobre la superficie limpia, aplicar Impac Primario H diluido con agua potable sobre la superficie a impermeabilizar según su porosidad o rugosidad, a razón de 4 a 6 m2 por litro, y dejar secar el primario.
- Después de haber secado el Primario, con una espátula, sellar con Impac Cement SR fisuras, pretilas y puntos críticos presionando el Cemento Plástico para asegurar su adhesión a la superficie y su sellado.
- Durante el procedimiento de aplicación, coloque un poco más del cemento plástico a efecto de compensar el mínimo de contracción que se produce por el secado.
- Si el sellador se encuentra expuesto a la intemperie, se deberá proteger con pintura maximus.

Sellado de traslapes:

- Para aplicar el Sellador entre las dos membranas a traslapar, levante la membrana superior por su borde, aplique el Cemento Plástico a lo largo de la membrana inferior, de modo que quede totalmente cubierto el traslape al unir y ajustar las membranas.



Color Negro

PRECAUCIONES:

- No se recomienda aplicar a una temperatura inferior a 4°C, ni en días con lluvia.
- No diluya el producto.
- Lave la herramienta con agua y jabón antes de que seque el producto.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco y seco.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuague con suficiente agua tanto como sea necesario.
- En caso de ingestión, acuda al servicio de emergencia médica o a su médico.
- Para mayor información, comunicarse al teléfono (81) 8122-9909.

PRUEBA	VALOR	NORMA
Densidad	1.10 ± 0.02 gr/ml	ASTM D-1475
Consistencia	Pastosa	
(%) Sólidos en peso	79 ± 1	ASTM D-2369
Olor	Característico a solvente	
Secado al tacto	30 Min.	
Secado Total	24 Hrs.	
Estabilidad de Almacenamiento	12 meses en envase de fábrica	
Color	Negro	
Rendimiento Teórico	1 L rellena un volumen aprox. de 750 cm3	
Presentación	19 L	

* Los datos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio a una temperatura de 25°C y a una humedad relativa de 50% y aplican solo para el sistema impermeabilizante.